

Ekolex

ПРОФЕСИОНАЛНО ЦИМЕНТОВО ЛЕПИЛО ЗА: ВСИЧКИ ВИДОВЕ ДЕКОРАТИВНИ ПЛОЧКИ И ОБЛИЦОВЪЧНИ КАМЪНИ



По този начин се постига и правилно разпределение на Ekolex по основата.

ЗАБЕЛЕЖКА

Не се препоръчва смесване на Ekolex с цимент, пясък и други, понеже това ще доведе до влошаване на качеството му.

РАЗХОДНА НОРМА

В зависимост от големината на зъбите на маламашката и грапавината на повърхността разходната норма варира от 3,5 - 6 кг./м².

ТРАЙНОСТ И СЪХРАНЕНИЕ

Минимум 12 месеца в оригинална и неразпечатана опаковка. Да се съхранява на сухо, закрито и проветриво помещение.

ВНИМАНИЕ

R43 - Възможна е чувствителност при контакт с кожата. S2-да се пази от деца. S26 - при контакт с очите веднага да се излакнат обилно с вода и да се потърси медицинска помощ. S37-да се носят подходящи ръкавици.

ПРОИЗВОДИТЕЛ

Екохим ЕООД
ВАРНА
тел./факс: +359 52 511-855
www.ekohim-bg.com

клас C2 съгласно БДС EN 12004
Порт. № 011-НСИОССП-
06.72/04.10.2006г. НИСИ - София



25kg

ПРИЛОЖЕНИЕ

Ekolex е хидро- и мразоустойчиво лепило за вътрешно и външно приложение.

Продукта е подходящ за лепене на облицовъчни камъни, фаянсови, керамични, мраморни, гранитогресни и други плочки. Ekolex е циментово лепило с екологични адитиви и специални фибри на водещи фирми в областта.

НАЧИН НА РАБОТА

Към 230 мл. вода се добавя 1 кг. (5,75 л. вода за 25 кг.) от Ekolex в пластмасов съд и се разбъркват с електромеханична или акумулаторна бъркалка на бавни обороти (до 500 об./ мин.). Остава се да престои 5 минути, за да се разтворят съставките и се разбърква пак. Така получената пастообразна хомогенна смес е готова за работа. За икономичност е желателно да се използва назъбена маламашка:

- за стени - големина на зъбите 5 - 7 мм.
- за под - големина на зъбите 7-10 мм.