

# HimTech

УНИВЕРСАЛНО ЦИМЕНТОВО ЛЕПИЛО ЗА:  
ВСИЧКИ ВИДОВЕ ФАЯНСОВИ, КЕРАМИЧНИ,  
МРАМОРНИ, ГРАНИТОГРЕСНИ И  
ДРУГИ ПЛОЧКИ



По този начин се постига и правилно разпределение на HimTech по основата.

## ЗАБЕЛЕЖКА

Не се препоръчва смесване на HimTech с цимент, пясък и други, понеже това ще доведе до влошаване на качеството му.

## РАЗХОДНА НОРМА

В зависимост от големината на зъбите на маламашката и грапавината на повърхността разходната норма варира от 3,5 - 6 кг./м<sup>2</sup>.

## ТРАЙНОСТ И СЪХРАНЕНИЕ

Минимум 12 месеца в оригинална и неразпечатана опаковка. Да се съхранява на сухо, закрито и проветриво помещение.

## ВНИМАНИЕ

R43 - Възможна е чувствителност при контакт с кожата. S2-да се пази от деца. S26 - при контакт с очите веднага да се излакнат обилно с вода и да се потърси медицинска помощ. S37-да се носят подходящи ръкавици.

## ПРОИЗВОДИТЕЛ

Екохим ЕООД  
ВАРНА  
тел./факс: +359 52 511-855  
[www.ekohim-bg.com](http://www.ekohim-bg.com)

клас C1 съгласно БДС EN 12004  
Порт.№ 00-680/11.01.2007г.  
НИИСМ-София

## ПРИЛОЖЕНИЕ

HimTech е хидро- и мразоустойчиво лепило за вътрешно и външно приложение. Продукта е подходящ за лепене на облицовъчни камъни, фаянсови, керамични, мраморни, гранитогресни и други плочки. HimTech е циментово лепило с екологични адитиви на водещи фирми в областта.

## НАЧИН НА РАБОТА

Към 200 мл. вода се добавя 1 кг. (5 л. вода за 25 кг.) от HimTech в пластмасов съд и се разбъркват с електромеханична или акумулаторна бъркалка на бавни обороти (до 500 об./ мин.). Остава се да престои 5 минути, за да се разтворят съставките и се разбърква пак. Така получената пастообразна хомогенна смес е готова за работа. За икономичност е желателно да се използва назъбена маламашка:

- за стени - големина на зъбите 7 мм.
- за под - големина на зъбите 10 мм.



25kg